

Renofill

Produkt	wässriger, hochgefüllter Spezialanstrich mit speziellem Bindemittelgemisch.
Verwendung	überbrückt Haarrisse (Rissbreite $\leq 0,2$ mm) und schlämmt diese auf Grund der höheren Füllpackung zu. Auf neuen und alten Untergründen, tragfähigen organisch gebundenen und mineralischen Untergründen außen und innen.
Eigenschaften	Wetterbeständig nach VOB, schlagregendicht, hoch wasserdampfdurchlässig, hohe Deckkraft, spannungsarm, ausgezeichnetes Haftvermögen, grob gefüllt.
Verpackung	Kunststoffeimer zu 22 kg und 15 kg Inhalt
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 230 - 330 g je m ² bei einmaligem Anstrich. Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.
Farbton	weiß, Renofill kann auf Wunsch nach den Farbtönen der DRACHOLIN Farbkarte eingefärbt werden. Eingefärbte Farbe kann in keinem Fall zurückgenommen werden.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Alte Anstriche und Putze mit Stahlbesen gut abbürsten oder mit Hochdruckgerät reinigen. Lose Altputze entfernen. Nicht tragfähige Dispersions-, Mineral- oder Kalkfarbenanstriche vollständig entfernen. Sandende mineralische Altputze mit DRACHOLIN Silikatverdünner vorstreichen.
Verarbeitung	<p>Größere Risse mit Renofill verdünnt bzw. mit max. 10 % Wasser verdünnt mittels kurzborstigem Pinsel in den Rißbereich einarbeiten. Darauf achten, dass dabei die Putzstruktur nicht zugeschlämmt wird.</p> <p>Voranstrich: Gesamte Fassadenfläche anschließend mit Walze satt und gleichmäßig, am besten im Kreuzgang überarbeiten. Renofill wird dazu bis max. 20% Wasser verdünnt. 24 Stunden trocknen lassen.</p> <p>Deckanstrich: Renofill mit max. 10 % Wasser verdünnt satt und gleichmäßig auftragen.</p> <p>Oft genügt ein einmaliger Anstrich. Renofill kann auch mit DRACHOLIN Egalisations-Deckfarbe, Renovierfarbe, Colorjet Fassadenfinish als Deckanstrich überarbeitet werden.</p> <p>Bitte beachten: Bei Weiss- oder Pastelltönen sollte DRACHOLIN Renofill immer mit einer DRACHOLIN Fassadenfarbe überstrichen werden, da durch den höheren Füllstoffanteil ein leichter Graustich entsteht.</p> <p>Ein Probeanstrich am Objekt ist in kritischen Fällen zu empfehlen. Bei Unsicherheiten in der Beurteilung des Rissbildes bitte unseren technischen Außendienst anfordern.</p>

Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Je nach Witterung ca. 12 Stunden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niederen Temperaturen kann sich die Trockenzeit verzögern.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Werkzeuge	Pinsel, Deckenbürste, Walze
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt. Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung).
Produkt-Code	M-DF02
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 12/2009

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.