

Betonkontakt

Produkt	Gebrauchsfertige, wässrige, quarzsandige Grundierung für innen.
Verwendung	<p>Grundierung zur Haftverbesserung von Gips- und Gips-Kalkputzen auf glatten Untergründen mit geringer Saugfähigkeit, z.B. abgezogenen Beton fertigteilen, foliengeschaltem Ortbeton und Vollbetondecken.</p> <p>Bei Anwendung im Außenbereich und in Verbindung mit Grundputzen nach DIN 18550 der Mörtelgruppe P I und II empfehlen wir folgende Arbeitsweise: DRACHOLIN UP 2000 oder DRACHOLIN 4 in 1 als Haftbrücke mit der Zahntraufel aufziehen und nach einer Standzeit von ca. 24 Stunden entsprechenden Grundputz aufbringen.</p>
Verpackung	Kunststoff-Eimer zu 20 kg
Verbrauch	Ca. 200 – 300 gr/m ²
Farbton	blau
Untergrundvorbehandlung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frei von Entschalungshilfsmitteln und frostfrei sein. Die Tragfähigkeit muss geprüft und gewährleistet sein.</p> <p>Der Feuchtegehalt des Untergrundes muss vor Anwendung geprüft werden und sollte 3 Gew % nicht überschreiten.</p>
Verarbeitung	<p>Gebrauchsfertigen Betonkontakt gut umrühren und mit Walze oder Bürste satt und volldeckend auftragen oder maschinell verarbeiten. Auf ausreichende und gleichmäßige Auftragsstärke achten!</p> <p>Während der Verarbeitung öfters umrühren!</p>
Verarbeitungstemperatur	<p>Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C verarbeiten.</p> <p>Mindest-Lufttemperatur und Temperatur des Untergrundes dürfen während der gesamten Verarbeitungszeit und bis zum vollständigen Aushärten der Grundierung nicht unterschritten bzw. überschritten werden.</p>
Trockenzeit	Mindestens 24 Stunden. Die Grundierung muss soweit ausgetrocknet sein, dass sie kratzfest ist. Vor Auftrag des Putzes prüfen! Dann kann Putz-Beschichtung ohne Vornässen aufgebracht werden.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.

Werkzeuge	Walze, Deckenbürste, STROBL Feinputzmaschine 203. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verschmutzungen	Alles, insbesondere Gesimse, Fensterscheiben, Rollläden gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit viel Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Unsere Gebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt. Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung)
Produkt-Code	M-DF02
Hinweis	Bei zu schneller oder durch schlechte Trocknungsbedingungen kann es zu einer verzögerten Schwindung im Betonuntergrund kommen. Durch die entstehenden Scherbeanspruchungen kann es, trotz fachgerechter Ausführung des Betonkontaktes, zu Putzabplatzungen an der Wand oder Decke kommen. Merkblatt „Haftbrücken für Gipsputze und gipshaltige Putze“ (Herausgeber: Deutsche Stuckgewerbebund, Berlin-Mitte) beachten. Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 04/2008

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.