

# DINO-Holzlasur

<b>Produkt</b>	Wasserverdünnbare Holzlasur für die farbige Gestaltung von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen auf Reinacrylbasis. Für seidenmatte, lasierende Anstriche, alkalibeständig, wasserdampfdurchlässig, sehr ergiebig.
<b>Verwendung</b>	Außen und Innen auf Holzbauteile, <b>außer Fenster und Türen, nicht blockfest</b> , besonders für Dachgesimse, Fachwerk, Holzschindeln und Fassadenverkleidungen aus Holz.
<b>Verpackung</b>	Kunststoffeimer zu 5 l und 10 l Inhalt
<b>Verbrauch</b>	Ca. 140-200 ml/qm bei zweimaligem Anstrich
<b>Farbton</b>	Weiß. Kann auf Wunsch nach den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte eingefärbt werden. Eingefärbte Farbe kann in keinem Fall zurückgenommen werden.
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, öl-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. Die Holzfeuchte darf bei begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 18 % nicht überschreiten. Vor Beschichtung Kanten abrunden, Holzteile entstauben, harzreiche Stellen im Holz mit Nitro-Verdünnung abwaschen, anschließend gut ablüften lassen. Stark abgewitterte Holzoberflächen mechanisch vorbehandeln, z.B. durch Schleifen, gegebenenfalls Altanstriche vollständig entfernen. Stark saugende Untergründe, abgebeizte, ausgelaugte und mechanisch nachbehandelte Hölzer mit Holz-Imprägniergrund (nur im Außenbereich) vorstreichen. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18
<b>Beschichtung</b>	1. Anstrich: mit Dino-Holzlasur mit max. 40% Wasser verdünnt vorstreichen 2. Anstrich: mit Dino-Holzlasur mit max. 20% Wasser verdünnt fertigstreichen. Nut und Federbretter die vor der Befestigung behandelt werden, unbedingt Beidseitig gleichmäßig beschichten, damit sie sich nicht verziehen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Zwischen +5 °C und +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niederen Temperaturen kann sich die Trockenzeit verzögern.
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei lagern, ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.

<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, kurzflorige Walze, Spritzgerät
<b>Verschmutzungen</b>	Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser gut reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
<b>Entsorgung</b>	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt
<b>Produkt-Code</b>	M-DF02
<b>Hinweis</b>	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Technische Information</b>	Stand 02/2009

*Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.*