

Dino-Holzschutzanstrich

Produkt	Wasserverdünnbarer Holzschutzanstrich auf Reinacrylbasis. Für seidenmatte, deckende Anstriche, alkalibeständig, wasserdampfdurchlässig. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13300 Kl. 2.
Anwendungsbereiche	Außen und innen auf Holzbauteile, außer Fenster und Türen, nicht blockfest , besonderes für Dachgesimse, Fachwerk, Holzschindeln, Fassadenverkleidungen aus Holz.
Untergrundvorbehandlung	<p>Der Untergrund muß fest, sauber, trocken, fett-, öl-, wachs-, silikon-, staubfrei sein.</p> <p>* Bitte die gültigen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz BFS, Frankfurt beachten.</p> <p>Lose Anstrichteile, sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Alte tragfähige Lack- und Dispersionsanstriche; glänzende Oberflächen aufrauen.</p> <p>Bei unbehandeltem Holz zul. Holzfeuchte von max. 20% beachten! Vor Beschichtung Kanten abrunden, Holzteile entstauben, harzreiche Hölzer mit Verdünnung abwaschen.</p> <p>Stark bewitterte Holzoberflächen mechanisch vorbehandeln. Stark saugende Untergründe, abgebeizte, ausgelagte und mechanisch nachbehandelte Hölzer mit Imprägniergrund für Holz vorstreichen.</p>
Verpackung	Kunststoffeimer zu 5 l und 10 l Inhalt.
Verbrauch	ca. 140 – 200 ml/m ² bei zweimaligem Anstrich.
Farbton	Weiß. DINO-Holzschutzanstrich kann auf Wunsch nach der DRACHOLIN Farbtonkarte eingefärbt geliefert werden. Eingefärbte Farbe kann in keinem Fall zurückgenommen werden.
Grundierung	Mit DINO-Holzschutzanstrich, max. 5 – 10% verdünnen.
Deckanstrich	1 – 2 mal mit DINO-Holzschutzanstrich unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen oder Rollen (kurzflorige Rolle), Spritzen
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C und über + 25 °C Luft- und Oberflächentemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trocknung	Je nach Witterung (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und Untergrund staubtrocken nach ca. 1 Std., überarbeitbar nach ca. 6 Std.

Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser gut auswaschen. Unvermeidbare Spritzer und Flecken sofort vor Austrocknung mit viel Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Produkt-Code	M-DF02
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 05/2007

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.