

Iso-Color 306



Wasserverdünnbare Isolierfarbe für den Innenbereich. Ausgezeichnete Isolierung von Nikotin-, Kaffee-, Ruß-, Lignin und ausgetrocknete Wasserflecken.

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Lose Anstriche gründlich entfernen, nicht tragfähige Altputze erneuern. Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Leimfarben abwaschen. Kreidende, mürbe und schlecht gebundene Beschichtungen mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigen.

Verarbeitung: DRACHOLIN Iso-Color 306 ist verarbeitungsfertig eingestellt, kann aber bei stark saugenden oder kontrastreichen Untergründen mit max. 5% Wasser verdünnt werden.

Verträglichkeit: DRACHOLIN Iso-Color 306 ist nur untereinander im Pastellbereich mischbar.

Verbrauch: Je nach Untergrund ca. 150 – 200 ml pro qm bei einmaligem Anstrich.

Überstreichbarkeit: Bei trockener, warmer Luft nach frühestens 8 Stunden mit handelsüblichen Dispersionsfarben z. B. DRACHOLIN Cristal 11 überstreichbar.

Wichtig: DRACHOLIN Iso-Color 306 ist mit sich selbst erst nach 24 Stunden überstreichbar.



Das DRACHOLIN Programm


- Edelputze
- Mineralische Klebe- und Spachtelmassen
- Siliconharz-Produkte
- Silikat-Farben und -Putze
- Kunstharz-Putze
- Dispersionsfarben
- Wärmedämm-Verbundsysteme
- Wärmedämmputz
- Produkte zur kreativen Oberflächengestaltung für Wand und Boden



Nicht selten trifft der Facharbeiter auf Räume wie Gaststätten, Küchen etc. um einen Neuanstrich durchzuführen.

Ohne einen geeigneten Isolieranstrich erscheinen Flecken von Nikotin, Kaffee, Ruß und Wasser nach kurzer Zeit wieder.

DRACHOLIN Iso-Color 306 ist eine Neuentwicklung, die als wasserverdünnbare Isolierfarbe auf Alkydemulsionsbasis für den Innenbereich hervorragend geeignet ist.



DRACHOLIN GmbH · Farben · Edelputze · WDV-Systeme
 Carl-Zeiss-Straße 19 · 72555 Metzingen
 Telefon 0 71 23 / 96 56-0 · Fax 0 71 23 / 4 16 52
 E-Mail: info@dracholin.de · www.dracholin.de

Iso-Color 306

Spannungsarme Isolierfarbe gegen Nikotin-, Kaffee-, Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken.

