

# Mosaikputz für Innen

<b>Produkt</b>	Organisch gebundener Buntsteinputz auf Acrylatbasis.
<b>Verwendung</b>	Zur fugenlosen, dekorativen Gestaltung von Innenwänden. Er ist besonders geeignet für Treppenhäuser und Eingangshallen.
<b>Eigenschaften</b>	Alkalibeständig, lösemittel- und emissionsfrei, geruchsneutral, stoß- und kratzfest. DRACHOLIN Mosaikputz haftet sehr gut und lässt sich leicht und ansatzfrei verarbeiten.
<b>Verpackung</b>	Kunststoffeimer zu 25 kg
<b>Farbtöne</b>	Nach der DRACHOLIN Farbtonkarte „Mosaikputz Basic und Natura“ lieferbar.
<b>Körnung</b>	Basic 2 – 3 mm Natura 1,2 mm
<b>Verbrauch</b>	Bei 1,2 mm Körnung ca. 3 kg je m <sup>2</sup> . Bei 2 - 3 mm Körnung ca. 4 - 6 kg je m <sup>2</sup> . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probebeschichtung am Objekt ermittelt werden.
<b>Verarbeitung</b>	Die Verarbeitung richtet sich nach dem jeweiligen Zustand des Untergrundes, der auf Tragfähigkeit geprüft werden muss. Die folgenden Angaben können daher nur ein Hinweis für den möglichen Aufbau der Beschichtung sein.
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und planeben sein. Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Ungestrichenen Altputz gut reinigen und Schäden ausbessern. Nichttragfähige Dispersions-, Mineral- oder Kalkfarbenanstriche vollständig entfernen. Sandelnde mineralische Altputze mit DRACHOLIN Silikatverdünner einstreichen. Gipsputze nach Bedarf mit DRACHOLIN Tiefgrund vorstreichen.
<b>Voranstrich</b>	Der Voranstrich mit DRACHOLIN Egalisiergrund im Farbton des aufzubringenden Putzes verbessert die Haft- und Deckfähigkeit und erleichtert das Auftragen des Mosaikputzes. 24 Stunden trocknen lassen
<b>Beschichtung</b>	Den Putz gut aufrühren (am besten mit Elektroquirl) und wenn nötig, mit wenig Wasser verarbeitungsfähig einstellen. Mit rostfreier Edelstahltraufel den Mosaikputz nass in nass gleichmäßig in Kornstärke aufziehen und sofort nachglätten. Der zuerst milchig erscheinende Belag trocknet klar auf.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Zwischen +5° C und +25° C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.

<b>Trockenzeit</b>	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden gut angetrocknet.
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei lagern, ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
<b>Werkzeuge</b>	Edelstahltraufel.
<b>Verschmutzungen</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser gut reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit viel Wasser entfernen.
<b>Entsorgung</b>	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
<b>Produkt-Code</b>	M-DF01
<b>Hinweis</b>	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Technische Information</b>	Stand 03/2009

*Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.*