

# Sperrgrund

<b>Produkt</b>	Wässriger, lösemittelfreier Voranstrich mit speziell eingestelltem Bindemittelgemisch, gebrauchsfertig.
<b>Verwendung</b>	Isolierender Voranstrich auf Spanplatten, Gipskartonplatten, Hartfaserplatten u. ä.. Isoliert Wasserflecken, Nikotin und Ruß.
<b>Eigenschaften</b>	DRACHOLIN Sperrgrund sperrt den Untergrund ab und verhindert das Durchschlagen (Ausbluten) der wasserlöslichen Inhaltsstoffe aus den o. g. Untergründen bei nachfolgender Beschichtung mit organisch gebundenen Putzen, insbesondere bei mineralischen Trockenputzen und Silikatputzen. Vor Beschichtung mit organischen oder mineralischen Putzen ist ein Zwischenanstrich mit dem DRACHOLIN EG-Grund als Haftbrücke bzw. Quarzbrücke erforderlich.
<b>Verpackung</b>	Kunststoff-Eimer zu 10 Liter.
<b>Farbton</b>	leicht lasierend weiß.
<b>Verbrauch</b>	ca. 200 – 300 ml/m <sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich.
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. Kreidende oder schlecht abgebundene Beschichtungen müssen vorher entfernt oder mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigt werden.
<b>Verarbeitung</b>	DRACHOLIN Sperrgrund <b>unverdünnt</b> mit Lammfellwalze satt und gleichmäßig auftragen. Bei Spanplatten und Gipskartonplatten reicht in der Regel ein Anstrich aus. Zum Isolieren von Wasserflecken, Nikotin und Ruß müssen evtl. zwei bis drei Anstriche ausgeführt werden. Wir empfehlen in jedem Fall einen Probeanstrich auszuführen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Zwischen +5 °C und +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr verarbeiten.
<b>Trockenzeit</b>	24 Stunden trocknen lassen.
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
<b>Werkzeuge</b>	Lammfellwalze

**Verschmutzungen**

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit Wasser entfernen.

**Entsorgung**

Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.

Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung)

**Produkt-Code**

M-GP01

**Hinweis**

Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Technische Information**

Stand 05/2006

*Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.*