

Technische Information HAGOS

Ofenputz RAPID

Produkt	Veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis mit weißem Marmorkorn bis Kornstärke 1 mm.
Anwendung	DRACHOLIN Ofenputz RAPID für gemauerte Öfen, Heizkamine, Wandflächenheizungen und offene Kamine, im Innen- und Außenbereich. Er dient sowohl als Ausgleichputz bzw. Grundputz, als auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden.
Eigenschaften	DRACHOLIN Ofenputz RAPID ist schnell abbindend und ermöglicht ein rationelles Arbeiten ohne Wartezeiten. Der Ofen kann an einem Tag fertig verputzt werden. Durch seine hohe Geschmeidigkeit lässt sich DRACHOLIN Ofenputz RAPID leicht, zügig, gleichmäßig und ansatzfrei verarbeiten und haftet hervorragend. Auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung ist er sehr spannungsarm, hitzebeständig bis 140 °C und deshalb als Verputz für Kamine und gemauerte Öfen bestens geeignet.
Verpackung	20 kg Papier-Ventilsäcke; 42 Sack pro Palette = 840 kg
Verarbeitung	<p>1 Sack zu 20 kg Ofenputz RAPID je nach Bedarf mit 5,5 – 7,5 l Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischen. Durch den Temperaturunterschied treten im Mauerwerk Spannungen auf. Diese Spannungen werden zum Großteil aufgehoben, wenn der gemauerte Ofen vor dem Verputzen ein- bis dreimal aufgeheizt wird. Die gemauerte Ofenfläche wird mit der ersten Putzlage Ofenputz ca. 5-6 mm plan abgespachtelt. In die noch nasse Spachtelschicht das DRACHOLIN Armierungsgewebe einbetten, am besten mit Zahntraufel 10 x 10 mm auftragen. In die noch nasse Spachtelschicht das DRACHOLIN Armierungsgewebe einbetten. An den Stößen das Gewebe 10 cm überlappen lassen, zur Eckausbildung DRACHOLIN Gewebeeckwinkel verwenden. Das Gewebe sofort mit Ofenputz RAPID plan überspachteln. Wenn die erste Putzlage gezogen hat, nach ca. 1 Stunde, die zweite Putzlage eben aufziehen und sofort – ohne Wartezeit – mit der trockenen Filzscheibe mit Latex-Belag ohne Wasser filzen.</p> <p>Oder die zweite Putzlage aufziehen, nach Belieben strukturieren und wenn diese angezogen hat, mit weicher Bürste verwaschen. Nach 3 - 4 Tagen den Ofen erst leicht, dann auf Volltemperatur aufheizen.</p> <p>ACHTUNG: Angerührtes Produkt im Eimer bindet bei 15 °C nach ca. 2 Stunden ab und bei 20 °C nach ca. 1 Stunde. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Abgebundenes Material nicht nochmals aufrühren. Für jede Putzlage Material frisch anrühren.</p>
Farbton	weiß, DRACHOLIN Ofenputz RAPID kann mit DRACHOLIN Farbbeuteln in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte „Mediterra“ und der Farbtonkollektion „Kachelöfen und Kamine kreativ gestalten“ abgetönt werden.

Bitte beachten:

Farbige mineralische Putze können in Abhängigkeit der Trocknungsbedingungen unterschiedlich aufdrocknen. Insbesondere bei gefilzten und geschlämmten Putzstrukturen kann es zu Farbtonveränderungen und zu wolkiger Fleckenbildung kommen. Wir empfehlen einen zusätzlichen Farbanstrich mit der DRACHOLIN Ofenfarbe im gewünschten Farbton auszuführen.

Verbrauch	Bei 5 mm Auftragsstärke ca. 6 kg/m ² . Als Strukturputz je nach gewünschter Struktur ca. 2 kg/m ² .
Farbanstrich	DRACHOLIN Ofenputz RAPID kann bei Bedarf mit der DRACHOLIN Ofenfarbe gestrichen werden.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Steinplatten, Gesimse gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 25 °C Untergrund- und Lufttemperatur.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	„Geprüft und empfohlen von IBR“, Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH. DRACHOLIN mineralische Trockenputze werden im eigenen Werklabor ständig im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweis	Der Trockenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Weitere Informationen siehe im Sicherheitsdatenblatt unter www.dracholin.de .
Technische Information	Stand 05/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.