

Technische Information HAGOS

Ofen-Feinputz

Produkt	Veredelter mineralischer Trockenmörtel, Kornstärke 0 - 0,5 mm. Oberflächenbeschichtung bei verputzten Öfen, Heizkaminen, Wandflächenheizungen und offenen Kaminen, im Innenbereich.
Eigenschaften	DRACHOLIN Ofen-Feinputz ist ein dünnlagiger Oberputz und Spachtel zum Herstellen von feinkörnigen strukturierten, gefilzten oder geglätteten Oberflächen. DRACHOLIN Ofen-Feinputz kann auch als feine Putzbeschichtung auf Wandflächen eingesetzt werden. DRACHOLIN Ofen-Feinputz ist auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung sehr spannungsarm, hitzebeständig bis 140 °C und deshalb als Strukturputz für Kamine und gemauerte Öfen sehr geeignet. DRACHOLIN Ofen-Feinputz wird immer in Verbindung mit DRACHOLIN Ofenputz eingesetzt. Dabei wird auf den mit dem DRACHOLIN Ofenputz vorbereiteten Untergrund als Endfinish der DRACHOLIN Ofen-Feinputz dünnlagig aufgetragen und strukturiert, gefilzt bzw. geglättet.
Verpackung	20 kg Papier-Ventilsäcke; 42 Sack pro Palette = 840 kg
Verarbeitung	1 Sack zu 20 kg DRACHOLIN Ofen-Feinputz je nach Bedarf mit 6,5 - 7,5 l Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischen. Er ist je nach Lufttemperatur bis zu 4 Stunden lang verarbeitbar.
Untergründe	Bestens geeignet zum Beschichten von DRACHOLIN Ofenputz „rustikal“, „fein“ oder „RAPID“, sowie tragfähige mineralische Untergründe wie Kalk-, Kalk/Zementputze.
Vorbereitung des Untergrundes	Die Schamotteoberfläche des Ofens mit DRACHOLIN Ofenputz überspachteln und das DRACHOLIN Armierungsgewebe in die noch nasse Spachtelschicht eindrücken und sofort mit DRACHOLIN Ofenputz plan überspachteln. Das Gewebe soll in der Mitte bis oberem Drittel der Spachtelschicht liegen, an den Stößen 10 cm überlappen lassen. Wenn der Ofenputz ausreichend fest ist, kann der DRACHOLIN Ofen-Feinputz aufgetragen werden. Zuvor die Oberfläche des Ofenputzes mit der Kante der Edelstahltraufel abschaben bzw. abkratzen und überstehende Traufelspuren entfernen. Die Oberfläche muss planeben und geschlossenporig vorbereitet sein, da der Ofen-Feinputz auf Grund seiner feinen Struktur keine Unregelmäßigkeiten im Untergrund ausgleichen kann. Bei Bedarf können gröbere Unebenheiten mit Ofenputz ausgeglichen werden.
Anwendung	1. Lage DRACHOLIN Ofen-Feinputz mittels Edelstahltraufel in gleichmäßiger Schichtdicke volldeckend auf Kornstärke aufziehen. Wenn der Putz gezogen hat, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 10 - 20 Minuten, 2. Lage Ofen-Feinputz aufziehen und sofort – ohne Wartezeit – mit der trockenen Filzscheibe mit Latex-Belag ohne Wasser filzen.
Farbton	Weiß

DRACHOLIN Ofen-Feinputz kann mit DRACHOLIN Farbbeuteln in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte Meditera und der Farbtonkollektion „Kachelöfen und Kamine kreativ gestalten“ abgetönt werden.

Bitte beachten:

Farbige mineralische Putze können in Abhängigkeit der Trocknungsbedingungen unterschiedlich aufdrocknen. Insbesondere bei „geschlammten Putzstrukturen“ kann es zu Farbtonveränderungen und zu wolkiger Fleckenbildung kommen. Wir empfehlen einen zusätzlichen Farbanstrich mit der DRACHOLIN Ofenfarbe im gewünschten Farbton auszuführen.

Verbrauch	Bei 2 mm Auftragsstärke ca. 2,4 kg/m ² .
Farbanstrich	DRACHOLIN Ofen-Feinputz kann bei Bedarf mit der DRACHOLIN Ofenfarbe gestrichen werden.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Steinplatten, Gesimse gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 25 °C Untergrund- und Lufttemperatur.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 24 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	„Geprüft und empfohlen von IBR“, Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH. DRACHOLIN mineralische Trockenputze werden im eigenen Werklabor ständig im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweis	Der Trockenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Weitere Informationen siehe im Sicherheitsdatenblatt unter www.dracholin.de .
Technische Information	Stand 05/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.