

Technische Information HAGOS

CARRARA Premium classic

Produkt Veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis mit weißem Marmorkorn bis Kornstärke 1 mm.

Anwendung CARRARA Premium classic für verputzte Öfen, Kaminöfen, Wandflächenheizungen und offenen Kaminen, im Innen- und Außenbereich. Er dient sowohl als Ausgleichputz bzw. Grundputz, als auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden.

Eigenschaften CARRARA Premium classic ist schnell abbindend und ermöglicht ein rationelles Arbeiten ohne Wartezeiten. Durch seine hohe Geschwindigkeit lässt sich CARRARA Premium classic leicht, zügig, gleichmäßig und ansatzfrei verarbeiten und haftet hervorragend. Mit Latex-Filzscheibe sofort filzbar. Auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung ist er sehr spannungsarm, hitzebeständig bis 140 °C und deshalb als Verputz für Kamine und gemauerte Öfen bestens geeignet.

Verpackung 20 kg Papier-Ventilsäcke; 42 Sack pro Palette = 840 kg

Verarbeitung 1 Sack zu 20 kg CARRARA Premium classic je nach Bedarf mit 6 - 7 L Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischen. Durch den Temperaturunterschied treten im Mauerwerk Spannungen auf. Diese Spannungen werden zum Großteil aufgehoben, wenn der gemauerte Ofen vor dem Verputzen ein- bis dreimal aufgeheizt wird. Die gemauerte Ofenfläche wird mit der 1. Putzlage CARRARA Premium classic ca. 5 - 6 mm plan abgespachtelt. Im oberen Drittel, in die noch nasse Spachtelschicht DRACHOLIN Armierungsgewebe einbetten. An den Stößen das Gewebe 10 cm überlappen lassen, zur Eckausbildung DRACHOLIN Gewebeeckwinkel verwenden. Das Gewebe sofort mit CARRARA Premium classic plan überspachteln. Wenn die erste Putzlage gezogen hat, nach ca. 1 Stunde, die zweite Putzlage eben aufziehen und sofort – ohne Wartezeit – mit der trockenen Filzscheibe mit Latex-Belag ohne Wasser filzen. Nach 3 - 4 Tagen den Ofen erst leicht, dann auf Volltemperatur aufheizen.

ACHTUNG: Angerührtes Produkt im Eimer bindet bei 15 °C nach ca. 2 Stunden ab und bei 20 °C nach ca. 1 Stunde. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Abgebundenes Material nicht nochmals aufrühren. Für jede Putzlage Material frisch anrühren.

Farbton weiß, CARRARA Premium classic kann mit DRACHOLIN Farbpigmenten in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtongkarte „Mediterra“ und der Farbtongkollektion „Öfen und Kamine kreativ gestalten“ abgetönt werden.

Bitte beachten:

Farbige mineralische Putze können in Abhängigkeit der Trocknungsbedingungen unterschiedlich aufdunkeln. Insbesondere bei gefilzten und geschlammten Putzstrukturen kann es zu Farbtonveränderungen und zu wolkiger Fleckenbildung kommen. Wir empfehlen einen zusätzlichen Farbanstrich mit der DRACHOLIN Ofenfarbe im gewünschten Farbton auszuführen.

Verbrauch	Bei 5 mm Auftragstärke ca. 6 kg/m ² . Als Strukturputz je nach gewünschter Struktur ca. 2 kg/m ² .
Farbanstrich	CARRARA Premium classic kann bei Bedarf mit der DRACHOLIN Ofenfarbe gestrichen werden.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Steinplatten, Gesimse gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 25 °C Untergrund- und Lufttemperatur.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	„Geprüft und empfohlen von IBR“, Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH. DRACHOLIN mineralische Trockenputze werden im eigenen Werklabor ständig im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweis	Der Trockenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Weitere Informationen siehe im Sicherheitsdatenblatt unter www.dracholin.de .
Technische Information	Stand 05/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
 Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
 72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.