

COSMATO PU-Versiegelung ULTRA

Werkstoff

COSMATO PU-Versiegelung ULTRA ist eine wasserbasierende, farblose, extramatte 2-Komponenten Oberflächen-Versiegelung für COSMATO-2K Bodenspachtel und COSMATO Boden- und Wandspachtel. COSMATO PU-Versiegelung ULTRA wird als Schlussanstrich verwendet. Der pflegeleichte Anstrich zeichnet sich durch eine besondere Oberflächenhärte, Trittfestigkeit und Wasserabweisung aus. Dadurch ist er wasserabweisend und schmutzunempfindlich. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen gängige haushaltsübliche Flüssigkeiten. Färbemittel, Rotwein, Kaffee u. ä. färbende Substanzen können bleibende Flecken hinterlassen. **COSMATO Reinigungs- und Pflegeanweisung beachten.**

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² pro Auftrag
Anwendungsgebiet:	innen
Verarbeitungstemperatur:	mind. +15 °C Raum- und Bodentemperatur
Trockenzeit:	nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar und für den folge Anstriche weiterbearbeitbar. Bei längeren Trocknungszeiten über 24 Stunden ist vor dem Folgeanstrich ein Mattierungsschliff erforderlich. Die Endhärte wird nach ca. 7 Tagen erreicht.
Topfzeit:	4 Stunden bei 20 °C, nicht mehr anmischen als in dieser Zeit verbraucht wird.
Fußbodenheizung:	geeignet
Kennzeichnung:	
Giscode:	W2DD+
RID/ADR:	nicht angewandt
VbF:	nicht angewandt
EU-Grenzwert:	(Kat. A/j):140 g/l (2010)
max. VOC Gehalt:	49 g/l VOC

Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie.

Verpackung

Set besteht aus (5 l PU-Versiegelung ULTRA + 2 x 0,5 l Härter)
Set besteht aus (900 ml PU-Versiegelung ULTRA + 2 x 90 ml Härter)

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. COSMATO Flächen mit COSMATO PU-Grundierung anschließend mit Zwischenanstrich COSMATO PU-Versiegelung streichen. Auf ausreichende Lüftung achten. Besonders in kalter Jahreszeit oder in fensterlosen Räumen sollte eine längere Trockenzeit eingeplant werden und eventuell Heizlüfter verwendet werden.

Verarbeitung

COSMATO PU-Versiegelung ULTRA mit Härter im Mischungsverhältnis (5:1) in Behälter kräftig schütteln. Härter immer der Versiegelung zugeben. Gemisch 5 Minuten ruhen lassen, umrühren und im Kreuzgang mit COSMATO Lackwalze auftragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gestrichene Fläche ist nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar und weiter bearbeitbar. Anschließend sofern erforderlich den Folgeanstrich auftragen. Bei längeren Trocknungszeiten als 24 Stunden ist vor dem Folgeanstrich ein Mattierungsschliff erforderlich. Mindestboden- und Raumtemperatur + 15°C.

Bitte beachten:

Versiegelung mit Härter Gemisch ist innerhalb von 2 Stunden zu verarbeiten. Die Klebebänder im Nasszustand der Beschichtung abziehen.

Klebebänder auf der getrockneten PU-Versiegelung erst nach vollständiger Aushärtung (7 Tagen) aufbringen. Unsachgemäßer Einsatz (z.B. über längere Zeit) kann zu Ablösungen der Beschichtung führen, Druckbelastung z.B. auf den Klebebändern ist zu vermeiden. „Leitfaden zum Versiegeln mit COSMATO PU-Versiegelung“ beachten.

Lagerung	Kühl und trocken im Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Pflege und Instandhaltung	Für die normale Pflege genügt ein Staubtuch, Mob, Staubsauger. Der Boden kann problemlos nebelfeucht gewischt werden, z.B. mit Emsal Pflege Reiniger oder Patina Fala Wischpflege. Trocken nachwischen. COSMATO Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.
Technische Information	Stand 01/2023

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.