

Technische Information

COSMATO PU-Versiegelung

Werkstoff	COSMATO PU-Versiegelung ist eine wasserbasierende, farblose, extramatte 2-Komponenten Oberflächen-Versiegelung für COSMATO 2K-Bodenspachtel und COSMATO Boden- und Wandspachtel. COSMATO PU-Versiegelung wird als Zwischenanstrich verwendet. Als Schlussanstrich wird immer COSMATO PU-Versiegelung ULTRA, verwendet.	
Technische Daten	Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² pro Auftrag
	Anwendungsgebiet:	innen
	Verarbeitungstemperatur:	mind. +15 °C Raum- und Bodentemperatur
	Trockenzeit:	nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar und für folge Anstriche weiterbearbeitbar. Bei längeren Trocknungszeiten über 24 Stunden ist vor dem Folgeanstrich ein Mattierungsschliff erforderlich. Die Endhärte wird nach ca. 7 Tagen erreicht.
	Topfzeit:	4 Stunden bei 20 °C, nicht mehr anmischen als in dieser Zeit verbraucht wird.
	Fußbodenheizung:	geeignet
	Kennzeichnung:	
	Giscode:	W3/DD+
	RID/ADR:	nicht angewandt
	VbF:	nicht angewandt
	EU-Grenzwert:	(Kat. A/j):140 g/l (2010)
	max. VOC Gehalt:	85 g/l VOC
	Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie.	
Verpackung	Set besteht aus (5 l PU-Versiegelung + 0,5 l Härter) Set besteht aus (900 ml PU-Versiegelung + 90 ml Härter)	
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss trocken und sauber sein. COSMATO Flächen mit COSMATO PU-Grundierung vorstreichen. Auf ausreichende Lüftung achten. Besonders in kalter Jahreszeit oder in fensterlosen Räumen sollte eine längere Trockenzeit eingeplant werden und eventuell Heizlüfter verwendet werden.	
Verarbeitung	COSMATO-PU-Versiegelung mit Härter im Mischungsverhältnis (10:1) in Behälter kräftig schütteln oder maschinell rühren. Härter immer der Versiegelung zugeben. Gemisch 5 Minuten ruhen lassen und nochmals aufrühren und im Kreuzgang mit COSMATO Lackwalze auftragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gestrichene Flächen sind nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar und weiter bearbeitbar. Anschließend den Schlussanstrich COSMATO PU-Versiegelung ULTRA auftragen. Bei längeren Trocknungszeiten über 24 Stunden ist vor dem Folgeanstrich ein Mattierungsschliff erforderlich. Mindestboden- und Raumtemperatur + 15°C.	
	Bitte beachten:	Versiegelung mit Härter Gemisch ist innerhalb von 4 Stunden zu verarbeiten. Die Klebebänder im Nasszustand der Beschichtung abziehen. Klebebänder auf der getrockneten PU-Versiegelung erst nach vollständiger Aushärtung (7 Tagen) aufbringen. Unsachgemäßer Einsatz

(z.B. über längere Zeit) kann zu Ablösungen der Beschichtung führen, Druckbelastung z.B. auf den Klebebändern ist zu vermeiden.
„Leitfaden zum Versiegeln mit COSMATO PU-Versiegelung“ beachten.

Lagerung	Kühl und trocken im Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Technische Information	Stand 01/2023

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 41652
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.